

## 08 Wood Tex

Flügger Wood Tex er vörulína með vatnsþynntum vörum til notkunar á við utanhúss. Vörurnar veita viðnum mjög veðurþolið og sérlega endingargott yfirborð, gljáa og litheldni. Vörurnar eru auðveldar í notkun og þornunartíminn er stuttur.



### Vörulýsing

Vatnskennd gegndreyping sem hrindir frá sér óhreinindum sem veitir langvarandi vernd. Þessi viðarvörn lágmarkar hættuna á mygluvexti og myndun myglu og sprungna. Veitir dreifða/opna meðhöndlun sem veitir vernd gegn útfjólubláum geislum. Notuð sem lokaumferð eftir formeðhöndlun með Wood Tex Patina - viðarvörn.

- Umhverfisvæn kísiltækni
- Hrindir frá sér óhreinindum og vatni
- Inniheldur útfjólubláa síu

### Notkunarmöguleikar

Gagnvörðum við í borð við palla, svalagólf, þakskyggni, gaffklæðningar, útveggi, girðingar og garðhúsgögn. Undirlagið þarf að meðhöndla með Flügger 08 Wood Tex Patina - viðarvörn.

### Undirlag

Undirlagið þarf að vera ídrægt, hreint, þurrt, þétt og henta til yfirmálunar. Forðast verður ófullnægjandi meðhöndlun á endaflekum, vatnsgildrur eða staði þar sem vatn kann að safnast fyrir. Rakahlutfall í við í fyrir málun má að hámarki vera 20%.

### Meðhöndlun

Flagnandi eldri viðarvörn og trosnaðar viðartrefjar er fjarlæggt með hreinsun og slípun. Óhreinindi, fita og smitandi efni skal fjarlægja með Flügger Terrasserens. Þörunga, myglu- og sveppagróður skal fjarlægja með því að hreinsa með Facade Anti-green. Meðhöndlun skal fara fram eigi síðar en 4 klukkustundum eftir meðhöndlun með Flügger 08 Wood Tex - viðarvörn.

### Notkun

Pensil.  
Berðu það rausnarlega á og láttu það virka í um 15 mínútur.  
Dreifðu aukavökva inn í undirlagið.  
Forðast verður alla rakapéttingu.  
Forðist að vinna í beinu sólarljósi.  
Yfirborðið má ekki komast í snertingu við frost eða rigningu í sólarhring eftir að meðferðinni er lokið.

### Væntanleg útkoma

Litlaust yfirborð.  
Yfirborðsþolið fer eftir gæðum viðarins, byggingu viðarins, aðferðum við meðhöndlun og váhrifum.

# Athugið!

Verjið nýlega málað yfirborð gegn óhagstæðu veðri.

Gerði viðeigandi ráðstafanir til að verjast áhrifum raka og rigningu á nýlega málað yfirborð.

Yfirborðið nær hámarksstyrk þegar það er fullharðnað.

## Umhverfisupplýsingar

Fjarlægð sem mesta málningu af verkfærunum og þrifið þau svo með vatni. Hellið ekki leifum af fljótandi málningu í niðurföll heldur farið með leifarnar á næstu endurvinnslustöð. Lágmarkið leifar og sorp eftir málun með því að reikna út nauðsynlegt magn áður en verkið hefst. Geymið umframmálningu með réttum hætti til að hægt sé að nota leifar síðar og lágmarka þannig umhverfisáhrif.

**Geymsla:** Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

## Tæknilegar upplýsingar

Vara	Gegndreypping
Eðlisþyngd (kg/l)	1.0
Efnisnotkun (m <sup>2</sup> /ltr.)	10
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðnun	Min. +10°C
Loftraki	Hámarks loftraki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Tímar)	6
Fullharðnað Þurrktími við 20°C, 60% RF	28
Þynning	Má ekki þynna
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn

### Núverandi TDS útgáfa

desember 2021

### Í staðinn fyrir TDS útgáfu

nóvember 2021