

01 Wood Tex Classic

Flügger Wood Tex Classic er vörulína með olíubundnum vörum til notkunar á við utanhúss. Vörurnar smjúga vel inn í viðinn og veita hámarksvörn gegn raka og vatni. Vöruna er hægt að nota við lágt hitastig.

Vörulýsing

Litlaus grunnolía sem smýgur inn í viðinn, tryggir góða viðloðun og vinnur gegn rakaísogi. Vinnur gegn myglu- og sveppagróðri á yfirborði eftir lokameðhöndlun.



- Smýgur vel inn
- Vinnur gegn rakaísogi
- Tryggir góða viðloðun

Notkunarmöguleikar

Grunnur fyrir ómeðhöndlaðan eða slípaðan við.

Undirlag

Undirlagið þarf að vera ídrægt, hreint, þurr, þétt og henta til yfirmálunar.

Forðast verður ófullnægjandi meðhöndlun á endaflekum, vatnsgildrum eða staði þar sem vatn kann að safnast fyrir.

Rakahlutfall í viðri fyrir málun má að hámarki vera:

Á gluggum og hurðum: 12% ± 3; hlutar sem skaga út, girðingar og klæðningar: 18%.

Meðhöndlun

Flagnandi eldri viðarvörn, málning og trosnaðar viðartrefjar er fjarlægt með slípun og hreinsun

Óhreinindi, fita, smitandi efni og myglu- og sveppagróður er fjarlægt með hreinsun

Slípið hvassar brúnir til að tryggja sem besta þekju

Óvarinn við skal meðhöndla fyrir eða rétt eftir uppsetningu

Undirlag sem hefur staðið ómeðhöndlað í yfir fjórar vikur skal hreinsa og fjarlægja skal allar lausar viðartrefjar

Notkun

Notið pensil eða rúllu.

Ef notuð er rúlla er strokið yfir með pensli að síðustu.

Óvarða endafleka og skurðarfleti skal meðhöndla þrisvar til fjórum sinnum, með „blautt-á-blautt“-aðferð

Umframgrunnolía er strokin af.

Kuldi eða hiti getur haft áhrif á seigju efnisins

Forðast verður alla rakapéttingu.

Forðist að vinna í beinu sólarljósi.

Kuldi og aukinn loftraki lengir þornunartímann, herðingartímann og tímann sem líður milli umferða.

Hærrí lofthiti og lítill loftraki stytta þornunartímann og herðingartímann.

Gerið ævinlega prufu til að kanna viðloðun og útlit.

Væntanleg útkoma

Litlaust og dregur ekki í sig vökva.

Lokameðhöndlun má fara fram strax að þornun lokinni og eigi síðar en 4 vikum eftir fyrstu meðhöndlun, allt eftir váhrifum.

Óhindruð áhrif af raka, vatni og sólarljósi brjóta grunnolíuna niður.

Eftir notkun er viðurinn meðhöndlaður með lítaðri viðarvörn eða málningu.

Athugið!

Verjið nýlega málað yfirborð gegn óhagstæðu veðri.
Gerði viðeigandi ráðstafanir til að verjast áhrifum raka og rigningu á nýlega málað yfirborð.
Yfirborðið nær hámarksstyrk þegar það er fullharðnað.

Umhverfisupplýsingar

Fjarlægð eins mikla málningu og mögulegt er fyrir þvott með terpentína úr steinefnum. Ekki hella leifum málningar í niðurfall.
Farið með þær í endurvinnslustöð. Lágmarkið málningarúrgang með því að reikna út fyrirfram hversu mikla málningu þarf.
Geymið málningarafgang á viðeigandi hátt svo hægt sé að nota hann síðar, sem dregur úr umhverfisáhrifum.

Geymsla: Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Tæknilegar upplýsingar

Vara	Grunnolía
Eðlisþyngd (kg/l)	0.82
Þurrefnisinnihald vigt %	20
Þurrefnisinnihald rúmmál %	18
Efnisnotkun (m ² /ltr.)	8
[wetgoodTDSCoverageLong]	10
[wetgoodTDSCoverageShort]	6
Lág. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðnun	Min. +5°C
Loftraki	Hámarks loftraki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Tímar)	2
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	16
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	28
Þynning	Má ekki þynna
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Terpentína úr steinefnum

Núverandi TDS útgáfa

desember 2021

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

janúar 2021