

Interior segul málning

Vörulýsing

Flügger Interior Magnetic Board er grunnur með seguláhrif sem gerir þér kleyft að útbúa fallegar upphengistöflur á margs konar flötum. Þegar grunnurinn er orðinn þurr skal mála yfir með málningu sem minnst hefur gljástig 7. Þegar það er búið, þá er upphengitaflan komin.



- **Búðu til glæsilega upphengistöflu - þar sem þú óskar**
- **Seguláhrif - á margs konar flötum**
- **Má nota með töflumálningunni okkar. Þannig fæst segulmögnuð tafla sem hægt er að kríta á.**

Notkunarmöguleikar

Hentar inannhúss, á flesti veggfleti til að útbúa segultöflu. T.d. á steinveggi, spartlaða vegg og gipsplötur, tré, spónaplötur og MDF plötur.

Meðhöndlun

Undirlagið þarf að vera hreint, þurr, þétt, traust og henta til yfirmálunar. Óhreinindi, ryk, fitu og annað sem getur haft neikvæð áhrif á viðloðun skal hreinsa með Fluren 37. Mattslípið gljáandi fleti. Hristið mjög vel fyrir notkun og hrærið á meðan á notkun stendur. Berið vel á, í 2-3 umferðum, með pensli eða rúllu. Málið svo 1-2 umferðir yfir með málningu í lit að eigin vali (Lagmárks gljástig 7).

Ábendingar

Flügger Magnetic Board má einnig nota á tré. Því meiri þensluhreyfingar í trénu þeim mun hættara er á sprungumyndun. Sé t.d. málað á furu er rétt að prófa á litlum fleti og sjá hvort grunnurinn springur.

Athugið!

Segulgrunnurinn inniheldur málmagnir sem geta virkað ljósrauðar á yfirborðinu þegar dósin er opnuð. Þessar agnist blandast og efnið jafnast þegar dósin er hrist eða hrært upp í efninu. Einnig er gott að hafa hugfast að lyktin af efninu er sterk þegar dósin er opnuð. Þessi lykt hverfur þegar efnið þornar.

Geymsla: Geymist á köldum en frostlausum stað. Gætið þess að umbúðirnar séu vandlega lokaðar.

Tæknilegar upplýsingar

Vara	Grunnmálning
Eðlisþyngd (kg/l)	2,4
Þurrefnisinnihald vigt %	80
Þurrefnisinnihald rúmmál %	52
Efnisnotkun (m ² /ltr.)	6
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +10°C
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Tímar)	1
Fullharðnað Þurrktími við 20°C, 60% RF	4
Þynning	Vatn, mest 2%
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn og sápa

Núverandi TDS útgáfa

janúar 2019

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

janúar 2017