

# Interior Stop Primer

## Vörulýsing

Akrýlgrunnmálning og undirmálning með sérstaklega góða þekju og frábærar samruna. Notað þar sem hætta er á að vatnsleysandi litgjafi frá yfirborði uppliti málninguna.



- Góðir þekjueiginleikar
- Grunnmálning og undirmálning
- Mött yfirborð

## Notkunarmöguleikar

Ber viður eða á undirlag sem þegar hefur verið meðhöndlað fyrir áhættu af hnútum, tréefni og vatnsleysandi litarefni, vatnsblettum og nikótíni.

## Undirlag

Verður að vera hreint, þurr, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun.

## Meðhöndlun

Fjarlægðu laust efni og málningu með því að hreinsa og pússa.

Fjarlægið óhreinindi, gróm, feiti og kalkefni með því að hreinsa með Fluren 37.

Vatnsleysanlega upplitun, nikótín og sót er hægt að hreinsa með Fluren 49.

Pússaðu hart og sleipt yfirborð svo engar ójöfnur séu á því.

Í sprungur, ójöfnur og göt þarf að spartla.

Leggið tvisvar á fyrir bestu niðurstöður.

## Notkun

Pensill eða rúlla.

Val á verkfæri/áhaldi ræðst af áferðinni.

Berðu blautt í blautt og ljúktu með því að nota pensil/rúllu í sömu átt.

Kuldi/hiti getur haft áhrif á seigju efnisins.

Hindra þarf rakaþéttingu við þurrkun/hörðun.

Kuldi og aukið rakastig lengir þurrktíma, fulla hörðun og tíma á milli yfirmálunar.

Aukið hitastig og lágor loftraki dregur úr þurrktíma og fullri hörðun.

Ávallt skal framkvæma prófunarmeðhöndlun til að athuga og samþykkja viðloðun og útkomu.

## Væntanleg útkoma

Hálfmött, þekjandi yfirborð.

Málið yfir með málningu að eigin vali.

## Athugið!

Ef sprauta er notuð, er hætta á stútur lokist og að síur, slöngur og dælur stíflist.

# Umhverfisupplýsingar

Fjarlægið eins mikla málningu og mögulegt er fyrir þvott með Metal Pro Cleaner. Hellid ekki leifum af fljótandi málningu í niður föll heldur farið með leifarnar á næstu endurvinnslustöð. Lágmarkið leifar og sorp eftir málun með því að reikna út nauðsynlegt magn áður en verkið hefst. Geymið umframmálningu með réttum hætti til að hægt sé að nota leifar síðar og lágmarka þannig umhverfisáhrif.

**Geymsla:** Á svöllum, frostlausum stað og vel lokað

**Öryggisbúnaður:** Penslun/rúllun: Hlíðargleraugu og hanskar. Pússun: Búnaður til verndar öndunarfærum.

## Viðbótar upplýsingar

Skrád í gagnagrunn fyrir vistvænar byggingarvörur á Nordurlöndunum (Nordic Ecolabelling Building Products Database), sem er skrá yfir vörur sem er heimilt ad nota vid Svansmerkt byggingarverkefni.

## Tæknilegar upplýsingar

Vara	Grunnmálning
Gljái	Hálfmatt
Eölisþyngd (kg/l)	1,26
Þurrefnisinnihald vigt %	50
Þurrefnisinnihald rúmmál %	37
Efnisnotkun (m <sup>2</sup> /ltr.)	8
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðnun	Min. +10°C
Loftraki	Hámarks loftraki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Timar)	1
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	6
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	28
bynning	Á ekki að þynna
Prif á verkfærum o.s.frv.	Metal Pro Cleaner

## Núverandi TDS útgáfa

febrúar 2021

## Í staðinn fyrir TDS útgáfu

janúar 2021