

Linoliekit

Vörulýsing

Flügger línolíukítta er olíukítta sem notað er með hefðbundinni alkýðolíu- og línolíumálningu, en einnig með vatnsþynntri málningu og viðarvörn til dæmis Flügger gluggamálningu og Flügger 04 Wood Tex þekjandi viðarvörn.

- Þægilegt í vinnslu
- Verður mjög hart með tímanum



Notkunarmöguleikar

Notist í hverskyns kítisfyllingar, svo sem við ísetningu á gleri og viðgerðir á gömlum gluggum.

Undirlag

Undirlagið þarf að vera hreint, rykfrítt og þurr. Ending línolíukíttis er mjög háð því hve kíttað heldur vel olíunni. Tryggja verður að flöturinn sé ekki gljúpur. Skal því grunna t.d. með Flügger 01 Wood Tex Classic.

Notkun

Berið á með kítishníf eða spaða. Myndar skán eftir ca. 1 viku og fullharðnar á einu ári. Ef kíttað er innanhúss þarf að sjá um að lofti vel um kíttað til að koma í veg fyrir að yfirborðið hrukkist þegar glugginn er settur í. Það þarf að yfirmála, 2-4 vikum eftir að kíttað er. Mála skal 1-2 mm inn á glerið.

Geymsla: Geymist vandlega lokað

Tæknilegar upplýsingar

Vara	Olíubundnar vörur
Eðlisþyngd (kg/l)	2,0
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +5°C
Loftraki	Hámarks loftraki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Tímar)	24
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	72
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	7
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Terpentína

Núverandi TDS útgáfa

október 2010

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

janúar 2006

