

# Special Grund

## Vörulýsing

Viðbót fylltur grunnmálningu sem skilar mattri áferð. Tryggir jafnan, mettaðan og fylltan botn sem hentar til að klára með loft- eða veggmálningu í viðeigandi gæðum.

- Grunnmálning
- Viðbót fylltur
- Mött



## Merkingar



Name: hvítt



Name: Base 1



Name: Vit



Name: 120 L



## Notkunarmöguleikar

Grunnmálningu fyrir múr, steypu, gífsplötur og spartslaða yfirborðsflæti sem litaður grunnur áður en málað er með vegglitum og loftlitum.

Einnig notað til grundvallar málverk gler flóka, gler efni og trefjum fannst.

## Undirlag

Verður að vera hreint, þurrt, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun.

## Meðhöndlun

Fjarlægjið laust efni og málningu með því að hreinsa og þússa.

Fjarlægjið óhreinindi, gróm, feiti og kalkefni með því að hreinsa með Fluren 37.

Vatnsleysanlega upplitun, nikótín og sót er hægt að hreinsa með Fluren 49.

Þússið fyrir matta áferð eins og þörf krefur.

Í sprungur, ójöfnur og göt þarf að spartla.

Hægt er að grunna íseygt og gljúpt undirlag með Flügger Sealer.

# Notkun

Pensill, rúlla eða úði.

Val á verkfæri/áhaldi ræðst af áferðinni.

Berðu blautt í blautt og ljúktu með því að nota pensil/rúllu í sömu átt.

Ávallt skal nota sama lotunúmerið á samliggjandi/samfellt yfirborð.

Mismunur á yfirborði getur orsakað litafrávik.

Kuldi/hiti getur haft áhrif á seigju efnisins.

Efnishiti fyrir úðun, lág. 12°C.

Hindra þarf rakapéttingu við þurrkun/hörðun.

Kuldi og aukid rakastig lengir þurrktíma, fulla hörðun og tíma á milli yfirmálunar.

Aukid hitastig og lágur loftraki dregur úr þurrktíma og fullri hörðun.

Ávallt skal framkvæma prófunarmeðhöndlun til að athuga og samþykkja viðloðun og útkomu.

## Væntanleg útkoma

Mött, þekjandi yfirborð.

Málið yfir með málningu að eigin vali.

## Umhverfisupplýsingar

Fjarlægð sem mesta málningu af verkfærunum og þrífð þau svo með vatni. Hellið ekki leifum af fljótandi málningu í niðurföll heldur farið með leifarar á næstu endurvinnslustöð. Lágmarkið leifar og sorp eftir málun með því að reikna út nauðsynlegt magn áður en verkið hefst. Geymið umframálningu með réttum hætti til að hægt sé að nota leifar síðar og lágmarka þannig umhverfisáhrif.

**Geymsla:** Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

## Viðbótar upplýsingar

Skráð í gagnagrunn fyrir vistvænar byggingarvörur á Nordurlöndunum (Nordic Ecolabelling Building Products Database), sem er skrá yfir vörur sem er heimilt að nota við Svansmerkt byggingarverkefni.

## Tæknilegar upplýsingar

Vara	Grunnmálning
Gljái	Matt
Eðlisþyngd (kg/l)	1,44
Þurrefnisinnihald vigt %	64
Þurrefnisinnihald rúmmál %	49
Efnisnotkun (m <sup>2</sup> /ltr.)	8
Lág. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +10°C
Loftraki	Hámarks loftraki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Tímar)	1
Fullharðnað Þurrktími við 20°C, 60% RF	4
Heildarlosun samkv. ISO 16000-9:2011: (< μg/m <sup>2</sup> h eftir 28 daga)	20
Þynning	Vatn.Ef sprautað er má þynna 5-10%.
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn

**Núverandi TDS útgáfa**

desember 2021

**Í staðinn fyrir TDS útgáfu**

ágúst 2021